

431.IC105

SINTOFAST LUCIDO ROSSO IC.105

SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE LUCIDO

NATURA DEL PRODOTTO

Finitura sintetica a base di resine alchidiche a rapida essiccazione.

CAMPI DI IMPIEGO

Carrozzeria industriale, manufatti in acciaio, macchine agricole, silos, ecc.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici ferrose. Asportare accuratamente qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità mediante accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio. Applicare una mano di fondo ns. SINTOFLEX - serie 494 o 490. Dopo 6-12 ore applicare lo smalto a rapida essiccazione.

Alluminio. Carteggiatura seguita da sgrassaggio con solventi organici. Applicare una mano di primer epossidico 193 o 190.

Lamiera zincata. Leggera carteggiatura seguita da sgrassaggio con solventi. Applicare una mano di fondo epossidico 193.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi. Diluire con ns. diluente nitro D.525 o sintetico D.434 fino a viscosità di 18-20" Ford 4 a 20° C.

APPLICAZIONE

Aerografo: ugelli di diametro 1,5-1,7 mm. e pressione di 4-5 atm - Airless.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO:	Monocomponente.
ASPETTO DEL FILM:	Lucido.
COLORI:	ROSSO IC105
PESO SPECIFICO :	1,30 Kg/L ($\pm 0,10$).
VISCOSITA' DI FORNITURA:	90" Ford 4 a 20°C (± 10 ").
CONTENUTO DI SOLIDI (IN PESO):	62% (± 2 %).
ESSICCAZIONE A 20° C.:	- Fuori polvere: 20-30'. - Fuori impronta: 4-5 ore. - Indurimento totale 24 ore. - Massima resistenza chimica 7 gg. - Essiccazione forzata : 30' a 60°C.
STRATI CONSIGLIATI:	Una mano incrociata.
SPESSORE CONSIGLIATO:	30-40 micron.
RESA TEORICA:	10 m ² /Kg.
RIVERNICIABILITA':	Dopo 24 ore.

STABILITA' ALLO STOCCAGGIO

12 mesi in confezione integra, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.