



994.11014

TOPFLEX BEIGE



1000 ml +
1000 ml



18"- 20" FORD 4
a 20 °C



Ø 1.4 – 1.8 mm
4-5 Atm
N° di mani 2



A 20 °C: 20' – 30'
A 60 °C: 10' – 15'

NATURA DEL PRODOTTO:

Primer bicomponente anticorrosivo a base di resine polivinilbutirraliche e fonoliche con ottime qualità di adesione.

CAMPI DI IMPIEGO:

Primer di uso generale, carrozzeria auto, carpenteria, mobili metallici, infissi, ecc. Applicabile ad adesione diretta su: Ferro, Ferro zincato, Alluminio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Superfici ferrose:* asportare qualsiasi traccia di ruggine, grasso ed umidità, mediante accurata pulizia meccanica, seguita da sgrassaggio con solventi.
- Alluminio:* effettuare trattamento di carteggiatura, sgrassare con solventi e quindi verniciare immediatamente.
- Lamiere zincate:* pretrattare con passivante o promotore di adesione tipo nostro **Z.030**, successivamente verniciare con il primer.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Prima di procedere alla diluizione, mescolare accuratamente il prodotto.

Primer: **994.11014** 100 parti in peso
Diluyente: **D.994** 100 parti in peso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente.
ASPETTO DEL FILM	: Opaco.
COLORI	: Beige.
PESO SPECIFICO	: 0,99 Kg/l ($\pm 0,05$)
VISCOSITA' DI FORNITURA	: 14" ford 8 a 25 °C
RESIDUO SECCO	: 47% (± 2)
ESSICCAZIONE A 20°C.	: - <i>Fuori polvere</i> : 5' – 10' - <i>Essiccazione</i> : 20' – 30' a 20 °C. - <i>Essiccazione Forzata</i> : 10' – 15' a 60 °C.
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano incrociata.
SPESSORE CONSIGLIATO	: 10 - 15 micron.
RESA TEORICA	: 8 - 10 m ² /Kg.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.