Fiche technique

Série 794 K.794

APPRÊT ACRYLIQUE COLORABLE 2K 5:1

1000 g +
130 gr +
150 - 200 gr



20"- 22" FORD 4
à 20 °C

Ø 1,4 à 1,8 mm
4 - 5 Atm
Nb de couches 2

Évaporation 15' à 20°C.
A 70°C 30'- 40'

NATURE DU PRODUIT :

Un apprêt isolant à haut pouvoir garnissant caractérisé par sa facilité et sa polyvalence d'utilisation.
Il se caractérise par une excellente adhérence et résistance à l'écoulement, un durcissement rapide et une facilité de ponçage. Absence d'affaissement et/ou d'éraflure, peut être utilisé aussi bien pour des retouches que pour des reprises totales. Peut être appliqué sur les mastics polyester, la fibre de verre, les anciennes peintures à deux composants (encore adhérentes et intactes) convenablement préparés.

CHAMPS D'APPLICATION :

Peut être utilisé comme apprêt et mastic isolant selon les besoins. Trois types de durcisseurs différents sont disponibles : Standard, Lent et Rapide à utiliser en fonction de la température de travail et/ou de la taille de la pièce.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bien mélanger le **Comp. A** jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes. Puis mélanger avec le **Comp. B** dans le ratio indiqué ci-dessous :

		Le volume	**Le poids**
Composant A :	**K.794 + Pâtes colorantes**	5 parts	100 parts
Composant B (*) :	**CZ.711**	1 parts	13 parts
Diluant (*) :	**D.737**	1 - 1,3 parts	15 - 20 parts

(*) Le durcisseur et le diluant doivent être choisis en fonction des conditions ambiantes et/ou de la taille de la pièce.

Diluer le mélange parfaitement mélangé avec 15-20% de nos diluants polyacryliques jusqu'à obtenir la meilleure viscosité pour l'effet désiré.

Température ambiante +15°C +25°C :
La plupart des applications sont réalisées dans ces conditions. Utiliser le durcisseur et le diluant Standard.

Température ambiante +5°C +15°C :
Dans ce cas et en particulier pour de petites pièces ou des retouches, utiliser le durcisseur rapide CZ.720 et le diluant standard.

Température ambiante +25°C +35°C :
Empêcher le produit de sécher trop rapidement, ce qui entraînerait un mauvais écoulement et trop de vapeurs de pulvérisation.
Ralentir le temps de séchage du film en utilisant le diluant lent D.727. Si la taille de la pièce est particulièrement importante (par exemple, la peinture complète d'un véhicule), utiliser également le durcisseur lent CZ.700.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

TYPE DE PRODUIT	: Bi-composant	
ASPECT DU FILM	: Mat	
COULEURS	: Au choix	
DENSITÉ Comp. (A)	: 1,48 Kg/l (± 0,05)	
VISCOSITÉ	: 50"±5 DIN 8 à 25°C	
EXTRAIT SEC	: 75% (± 2)	
SÉCHAGE	: - *Hors poussière*	: 15' à 20 - 25°C
	- *Séchage forcé*	: 30' - 40 à 70 °C
COUCHES RECOMMANDÉES	: Deux - trois	
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	: 40 - 90 microns	
VIE EN POT (POT-LIFE) A 20° C	: 2 heures. La vie en pot diminue avec des températures élevées.	

RECOUVRABILITÉ :

Dans les 6 heures. Après durcissement complet, un léger ponçage du film est recommandé pour assurer une bonne adhérence de la couche de finition.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre +10°C et +35°C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 08/22

VERNICI CALDART SRL
Siège administratif et Branche *Lunetteries/Cosmétique*
Via Dell'Industria, 21 – 20882 Bellusco (MB) – Italie
T +39 039 68 408 50 – info@vernicicaldart.it- **www.vernicicaldart.it**

Branche *Industry/Car Refinishing*
Via 1° Maggio, 22 – Località Cagnano – 36026 Pojana Maggiore (VI) – Italie
T + 39 0444 76 44 15 – ordini@vernicicaldart.it