


Fiche technique

Série 431W

KW431

MONOCOUCHE MONOCOMP. À L'EAU



1000 g +
100 - 200 gr



40" - 60" FORD 4
à 20 °C



Ø 1,3 à 1,4 mm
2,5 - 3 Atm
Nb de couches 2



Évaporation 20' - 30' à 20°C
Durcissement 5 - 6 heures à
Durcissement 30' - 40' à 60-



Crainte du gel

NATURE DU PRODUIT :

Monocomposant soluble dans l'eau à base de résines acryliques modifiées.

CHAMPS D'APPLICATION :

Produit à une couche pour usage général, charpenterie métallique, machines agricoles, mobilier métallique.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Surfaces ferreuses : Ponçage mécanique soigneux suivi d'un dégraissage avec des solutions aqueuses ou des solvants organiques.

Aluminium : Le produit a une bonne adhérence uniquement sur l'aluminium chromé et phosphochromé.

Pour les supports ou articles destinés à l'extérieur, il est conseillé d'appliquer une couche d'apprêt série 494W ou série 193W.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Mélanger soigneusement jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes. Diluer, selon le système et les conditions d'application, avec de l'eau jusqu'à la viscosité souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

TYPE DE PRODUIT	: Monocomposant	
APPARENCE DU FILM	: Semi-brillant 80 GLOSS	
COULEURS	: Au choix	
POIDS SPÉCIFIQUE	: 0,97 Kg/l (± 0,05)	
VISCOSITÉ	: 24" FORD 8 à 25°C	
MATIÈRE SÈCHE	: 37 % (± 2 %)	
SÉCHAGE	: - Hors poussière	: 20' - 30' à 20°C
	: - Sans contact	: 5 à 6 heures à 20 °C
	: - Séchage forcé	: 30' - 40' à 60°C - 70°C
COUCHES RECOMMANDÉES	: Une/deux couches	
ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	: 40- 60 µm	

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et entre +10 °C et +35 °C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 09/22