

*Fiche technique***Z.010****ADDITIF ANTI-GRAFFITI****NATURE DU PRODUIT :**

Additif anti-graffiti (2% - 4%) pour les couleurs de finition obtenues à partir de laques de la **série 211** ou **7H1**.

CHAMPS D'APPLICATION :

Pour les moyens de transport publics et les véhicules industriels, ou lorsqu'un traitement anti-graffiti est nécessaire.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Selon la fiche technique du produit à activer.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Composant A :	Laques Séries 211 / 7H1	1000 ml
Additif anti-graffiti :	Z.010	20 - 40 ml

Mélanger soigneusement (de préférence avec un agitateur), en veillant à ce que l'additif soit mélangé de manière homogène.

Pour la préparation et l'application ultérieures des laques, veuillez suivre les recommandations des fiches techniques correspondantes.

REMARQUES :

Le traitement anti-graffiti n'est efficace que lorsque le film est complètement sec et a atteint le niveau maximal de sa résistance chimique.

Si une **repeinture** est nécessaire, un ponçage soigneux de la surface et un dégraissage ultérieur sont indispensables.

Le pouvoir anti-graffiti est sujet à une perte d'efficacité dans le temps, en fonction de l'usure du produit auquel il est ajouté.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre + 10°C et + 35°C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 12/22