


Fiche technique

SÉRIE 374

374.

BASES MATES

RECORD
ITALIAN CAR REFINISHING



1000 ml
700 - 900 ml



15" - 18" FORD 4
à 20°C



Ø 1.1 - 1.3 mm
2,5 à 3 Atm
Nb de couches 2



20' - 25' à 20°C

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Base-Coat à base de résines cellulosiques et d'additifs matifiants.

Particulièrement adapté à la réalisation de finitions bi-couches métallisées et/ou micallisées/perlées, à recouvrir avec nos vernis de la ligne Record (**série 701**).

CHAMPS D'APPLICATION :

Cycles bi-couches pour la préparation de Base-Coat métallisées et/ou nacrées à utiliser pour la peinture d'articles industriels en général, véhicules commerciaux et véhicules de service public.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les couleurs de base mates (**série 374**) peuvent être appliquées après une préparation appropriée (voir les fiches techniques correspondantes) et un dégraissage ultérieur :

- Primaires époxy, notre type **193.R7042**.
- Fonds acryliques 2K, type nos **794.70055/794.70065/794.91100** ou **793.70701**.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Mélanger jusqu'à obtenir une couleur et une consistance uniformes.

Composant A : **374**. 100 pièces en poids
Diluent : **D.721** ou **D.737** 70 - 90 pièces en poids

REMARQUE : Possibilité de catalyse à 10% avec CZ.711 en poids sur la Base-Coat pour améliorer la cohésion entre les couches.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

TYPE DE PRODUIT	: Monocomposant
APPARENCE DU FILM	: Semi- brillant
COULEURS	: Divers (voir nuancier de couleurs prêtes à l'emploi)
POIDS SPÉCIFIQUE	: 1,05 Kg/l (\pm 0,1)
MATIÈRE SÈCHE	: 23% - 40% selon la couleur
SÉCHAGE	: - <i>Hors poussière</i> : 10' - 15 à 20 °C - <i>Séchage à 20°C</i> : 30' - 40'

COUCHES RECOMMANDÉE: Deux couches

RECOUVRABILITÉ : : Minimum 20' à 20°C; Maximum 30' à 20°C

RENDEMENT THÉORIQUE : 7 - 12 m²/Lt à 20 µm lorsque c'est sec

REPEINTABLE : Transp. **701.HS010 - 701.HS060 - 701.HS100 -**
701.00015

N.B. Avant d'appliquer la couche transparente, attendre 20 - 25 minutes à température ambiante (20 °C) ou 5 - 10 minutes à 40 - 50 °C.

REMARQUES :

Ne pas dépasser l'épaisseur totale du film recommandée !

Pour certaines teintes particulières, bien que la plupart des formules aient une grande opacité et une excellente couvrance, l'utilisation d'un apprêt teinté est recommandée.

NORMES DE SÉCURITÉ :

Respectez scrupuleusement l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Dans les emballages non ouverts et scellés, conservés à une température de + 5 à +30 °C.

Les données et les informations contenues dans cette fiche sont le résultat de notre expérience, essais et tests précis en laboratoire. Cependant, le processus de peinture étant un ensemble d'opérations indépendantes de notre volonté, elles ne constituent donc, en aucune manière, aucune forme de garantie sur l'exécution finale du cycle lui-même.

Rév. : 03/22