



*Scheda Tecnica*

**27M01107**

**PRIMER 2K ACRILICO OPACO HAHR**



1000 +  
150 +  
800



14" - 17" DIN 4  
a 20°C



Ø 1.1 - 1.3 mm  
3,5 Atm  
N° di mani 2



Ad aria a 20°C  
Maneggiabile: 30-40'  
A 60°C: 30' - 60'



Chiudere sempre  
le latte dopo l'uso

**NATURA DEL PRODOTTO:**

Primer bicomponente trasparente a base di resine acriliche ossidrilate e indurente poli-isocianico non ingiallente.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

É idoneo all'impiego come primer per la verniciatura di occhiali in materiale plastico.

Ottima adesione su Grilamid con vari tipi di preparazione di supporto (solo iniettato e lavato, burattature accurate, burattature standard), ottima adesione su acetato, ABS e PEI.

Può essere utilizzato come base-coat colorato in quanto miscibile con:

- Concentrati serie **50100M** (aggiunta max. consigliata 15%)
- Paste serie **TP**. (aggiunta max. consigliata 20%)

Raccomandato per cicli con finitura soft touch.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

**Materie plastiche:** Pulizia/Sgrassaggio, burattatura se e dove necessario.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Comp. A	: <b>27M01107</b>	100 parti in peso
Comp. B	: <b>20102</b>	15 parti in peso
Diluyente	: <b>274</b>	70 - 80 parti in peso

In casi particolari, per eliminare difetti di distensione, buccia d'arancia o bollicine, si consiglia di aggiungere 5-10% di rallentante **10304R**.

**Nota:** non modificare la diluizione né utilizzare altro diluente, se non dopo accordi con Laboratorio Vernici Caldart.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente	
ASPETTO DEL FILM	: Opaco	
COLORI	: Trasparente	
PESO SPECIFICO	: 1,00 Kg/l ( $\pm 0,02$ )	
RESIDUO SECCO	: 35% ( $\pm 2$ )	
VISCOSITÀ	: 40" $\pm 2$ ASTM F4 a 20°C	
ESSICCAZIONE	: - <i>Fuori polvere</i>	: 30 - 40' a 20°C
	: - <i>Essiccazione forzata</i>	: 60' a 60°C $\pm 5$ °C
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano incrociata	
POT- LIFE a 20° C	: 4 ore. A temp. superiore il pot-life diminuisce.	

## NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto, non esposto al sole e con una temperatura compresa fra i +10°C e +30°C. Chiudere sempre accuratamente i recipienti di **20102** subito dopo l'uso; una volta aperta la confezione, usare entro 5 giorni. Può reagire con l'umidità atmosferica.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

Rev.: 06/22