Scheda Tecnica

29189SA

VERNICE OPACA

1000 +
300 +
600 - 800



14"- 16" FORD 4
a 20°C

Ø 1.1 - 1.3 mm
3,5 Atm
N° di mani 2

Appass. 5-10' a 20°C
Cottura a 45-55°C: 60'

Chiudere sempre
le latte dopo l'uso

NATURA DEL PRODOTTO:

Vernice bicomponente opaca a base di resine acril-poliuretaniche, per applicazioni specifiche nel settore dell'occhialeria.

CAMPI DI IMPIEGO:

Vernice di protezione per supporti in acetato di cellulosa, la vernice dimostra anche una buona adesione su acetopropionato di cellulosa e Grilamid.
Caratterizzata da elevata morbidezza, elasticità e buona resistenza alla luce ed al sudore artificiale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Materie plastiche: Burattatura

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A	: **20189SA**	100 parti in peso
Comp. B	: **10091P**	30 parti in peso
Diluente	: **276**	60-80 parti in peso

NOTA: È possibile in casi particolari per eliminare difetti di distensione, buccia d'arancia, formazione di bollicine, sostituire parte del diluente con del ritardante **10304R**. È consigliabile eseguire delle prove preliminari per determinare la giusta quantità di ritardante da utilizzare

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente	
ASPETTO DEL FILM	: Opaca	
COLORI	: Trasparente	
PESO SPECIFICO	: 1,02 kg/lt (± 0,02)	
VISCOSITA' DI FORNITURA	: 33" (± 2) a 20 °C ASTM 4	
RESIDUO SECCO (A)	: 43% (± 2)	
ESSICCAZIONE	: *Appassimento*	: 5-10' a 20 °C.
	Essiccazione forzata	: 60' a 45-55 °C.
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano incrociata	
POT- LIFE a 20° C	: >4 ore. A temp. superiore il pot-life diminuisce	

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto, non esposto al sole e con una temperatura compresa fra i +10°C e +30°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 06/22

VERNICI CALDART SRL
Sede amministrativa e Divisione *Occhialeria/Cosmetica*
Via Dell'Industria, 21 – 20882 Bellusco (MB) – Italy
T +39 039 68 408 50 – info@vernicicaldart.it- **www.vernicicaldart.it**

Divisione *Industry/Car Refinishing*
Via 1° Maggio, 22 – Località Cagnano – 36026 Pojana Maggiore (VI) – Italy
T + 39 0444 76 44 15 – ordini@vernicicaldart.it