

*Scheda Tecnica***434W90000****SMALTO ACRILICO OPACO ALL'ACQUA**1000 gr +
50 - 200 grØ 1.5 - 1.9 mm
3 - 3,5 Atm
N° di mani 2Appassimento 20' - 30' a 25°C
Indurimento 8 - 12 ore a 25°C
Indurimento 30' - 40' a 60-70°C

Teme il gelo

NATURA DEL PRODOTTO:

Smalto monocomponente tixotropico idrodiluibile a base di resine acriliche.

CAMPI DI IMPIEGO:

Prodotto per uso generale, carpenteria metallica, mobili metallici, arredo per interni, oggettistica e manufatti destinati all'uso interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Superfici ferrose:** sabbiatura SA2 oppure accurata pulizia meccanica seguita da lavaggio con solvente. Se la pulizia del substrato è effettuata con soluzioni detergenti a base acquosa si raccomanda di effettuare un risciacquo per evitare eventuali tracce di tensioattivi pregiudichino l'adesione e le capacità protettive e anticorrosive del film essiccato. Applicare una mano di fondo epossidico bicomponente serie **193W** oppure fondo monocomponente serie **494W**.
- Materie plastiche:** (ABS PS rigido PVC) asportare ogni sostanza contaminante la superficie come distaccante o inquinanti vari mediante adeguati processi di lavaggio. Applicare una o due mani di fondo **394W10190**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Mescolare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi. Diluire, in funzione del sistema e delle condizioni di applicazione, dal 5% al 20% in peso con acqua demineralizzata fino alla viscosità desiderata.

Applicabile con aerografo convenzionale sistemi a bassa pressione misto aria e ad alta pressione airless.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Monocomponente
ASPETTO DEL FILM	: OPACO 5±1 gloss a 60°
COLORI	: Bianco
PESO SPECIFICO	: 1,28 Kg/L (± 0,05)
VISCOSITA' DI CONFEZIONAM.	: Tixotropico
ESSICCAZIONE	: - <i>Fuori polvere</i> : 10 - 15 a 25°C - <i>Fuori impronta</i> : 1 - 2 ore a 25°C - <i>Indurimento totale</i> : dopo 8 - 12 ore circa a 25°C - <i>Essiccazione forzata</i> : 30' - 40' a 60°C - 70°C
STRATI CONSIGLIATI	: due mani
SPESSORE CONSIGLIATO	: 40 - 60 MICRON
RESA TEORICA (50mic. Secchi)	: 5 - 6 m ² /Kg

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Stabilità di stoccaggio: 12 mesi in confezione integra e sigillata.

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto, al riparo dai raggi solari e con una temperatura compresa fra i +5°C e +30°C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 09/22