


Scheda Tecnica

Serie 411

K.411

SINTOCAR EXTRA LUCIDO



1000 gr +
150 - 200 gr



20" - 22" FORD 4
a 20 °C



Ø 1.4 - 1.8 mm
4 - 5 Atm
N° di mani 2



Appassimento 20' a 20°C
Cottura 30' a 60°C

NATURA DEL PRODOTTO:

Finitura Sintetica Lucida a rapida essiccazione di pregio a base di resine alchidiche.

Proprietà:

- Elevato aspetto estetico brillante
- Elevato rapidità di essiccazione
- Buona resistenza ad agenti atmosferici, oli, benzine e carburanti
- Facile applicabilità

CAMPI DI IMPIEGO:

Carrozzeria industriale, macchine agricole, carpenteria, manufatti metallici di vario genere.

FONDI CONSIGLIATI:

Vedi nella preparazione del supporto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

- Superfici ferrose:** Asportare accuratamente qualsiasi traccia di ruggine, calamina, grasso ed umidità mediante accurata pulizia meccanica seguita da sgrassaggio. Applicare una mano di fondo nostro **Sintoflex serie 494** o **490**. Dopo 6 - 12 ore applicare lo **Smalto a Rapida Essiccazione**.
- Alluminio:** Carteggiatura seguita da sgrassaggio con solventi organici. Applicare una mano di **Primer Epossidico 193** o **190**, oppure **Primer Monoflex serie 994**.
- Lamiera zincata:** Leggera carteggiatura o pagliettatura seguita da sgrassaggio con solventi. Applicare una mano di **Fondo Epox Serie 193** o **190**, oppure **Primer Monoflex serie 994**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A:	K.411 + Paste Coloranti	100 parti in peso
Diluyente ⁽¹⁾ :	D.434 o D.525	15 - 20 parti in peso

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Diluire fino alla viscosità desiderata.

⁽¹⁾ Per temperature ambientali \geq di 25 °C, si consiglia l'utilizzo solamente del diluente sintetico D.434.

Per migliorare le resistenze in generale, la durezza e la rapidità di indurimento, è possibile catalizzare lo smalto con il nostro CZ.265 al 10% in peso max. In questo caso però, si raccomanda l'utilizzo solamente del diluente D.535 oppure del D.219.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Finitura Sintetica a rapida essiccazione 1K	
ASPETTO DEL FILM	: Lucido	
COLORI	: A scelta	
PESO SPECIFICO	: 0,94 Kg/l (\pm 0,05)	
VISCOSITÀ DI FORNITURA	: 16" (\pm 2) DIN 8 a 25°C	
SOLIDI IN VOLUME	: 49% (\pm 2%)	
SOLIDI IN PESO	: 51% (\pm 2%)	
ESSICCAZIONE A 20°C	: - Fuori polvere	: 20' - 30'
	: - Fuori impronta	: 4 - 5 ore
	: - Essiccazione Forzata	: 30' a 60°C
STRATI CONSIGLIATI	: 1 (mano incrociata)	
SPESSORE CONSIGLIATO	: 40 - 50 μ m ⁽²⁾	
RESA TEORICA ⁽³⁾	: 10,2 m ² /Lt o 9,5 m ² /Kg a 50 μ m secchi	
RIVERNICIABILITÀ	: Bagnato su bagnato o max entro 2/3 ore a 20°C	

⁽²⁾ Non superare gli spessori consigliati per evitare di compromettere il regolare indurimento del film.

⁽³⁾ In rapporto 75/25 con **P.900**.

SPECIFICHE DI APPLICAZIONE:

-Vedi pittogrammi Pag.1

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 10 °C e + 35 °C.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 05/24