


Scheda Tecnica

Serie 718

K.718

POLIPROGRIP SEMIOPACO



1000 ml +
100 ml
100 - 200 ml



16 - 18" FORD 4
a 20°C



Ø 1.3 - 1.5 mm
3.5 Atm
N° di mani 2



Appass. 15' a 20°C
Cottura: 30' a 60-80°C



Chiudere sempre
le latte dopo l'uso

NATURA DEL PRODOTTO:

Fondo/finitura bicomponente composto da un blend di resine acriliche, da miscelare al momento dell'uso con induritore a base di poli-isocianati.

CAMPI DI IMPIEGO:

Fondo/finitura colorabile di tipo industriale ricopribile con la maggior parte dei prodotti vernicianti. Applicabile direttamente su: Polipropilene no flame ABS, ABS-PC, PVC, PUR rigido. PBT SAN e PF (bakilite).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie da verniciare deve essere esente da qualsiasi genere di contaminante come unto, sporco, tracce di distaccante o altro. Sgrassare con adeguati solventi la superficie oppure utilizzare specifici detergenti a base acqua con risciacquo finale seguito da asciugatura.

Su PP e suoi bland il trattamento di fiammatura consente un miglior grado di adesione ed una maggiore costanza di risultati.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Comp. A	: K.718 + Paste coloranti	100 parti in peso
Comp. B	: CZ.711	10 parti in peso
Diluyente	: D.219	10-20 parti in peso

Il prodotto è riverniciabile entro le 24 ore dalla cottura.

Dopo le 24 ore è consigliata una leggera carteggiatura del film per garantire una buona adesione della mano di finitura.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente
ASPETTO DEL FILM	: Semiopaco
COLORI	: A richiesta
ESSICAZIONE	: 15' a 20°C – Forzata 30' a 60-80°C
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano incrociata
POT- LIFE a 20° C	: >2 ore. A temp. superiore il pot-life diminuisce

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto, non esposto al sole e con una temperatura compresa fra i +10°C e +30°C. Una volta aperta la confezione, usare entro 5 giorni. Può reagire con l'umidità atmosferica.

NOTE:

Chiudere sempre accuratamente i recipienti di **CZ.711** subito dopo l'uso; Una volta aperta la confezione, usare entro 5 giorni. Può reagire con l'umidità atmosferica.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.

Rev.: 03/23