

*Scheda Tecnica***Z.270****ADDITIVO ACCELERRANTE  
PER POLIURETANICI E ACRILICI 2K****NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Soluzione di un sale organico di stagno.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Additivo da utilizzare in aggiunta a smalti e trasparenti per accelerare la reazione di reticolazione. Consigliato per finiture di bicomponenti acriliche (**Serie 700**) o poliacriliche (**Serie 200**), a base solvente.

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Comp. A :	<b>Smalto della Serie 200 o 700</b>	1000 ml	1000 gr
Additivo accelerante :	<b>Z.270</b>	5 - 20 ml	5 - 20 gr

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo. Per la preparazione successiva degli smalti, e per l'applicazione degli stessi, attenersi alle indicazioni consigliate nelle relative schede tecniche dei prodotti.

**NOTE:**

Aggiunte superiori a quelle consigliate non porteranno a un miglioramento delle proprietà, ma potranno portare alla formazione di difetti sul film.

L'aggiunta di **Z.270** accorcia il tempo di Pot-Life.

Non utilizzare su prodotti esenti DBTL (stagno).

Non consigliato in caso di temperatura di cabina maggiore ai 30°C.

Non consigliato in caso di elevata umidità relativa.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i + 10°C e + 35°C.

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

**Rev.: 10/22**