

*Scheda Tecnica***Z.430****ADDITIVO ACCELERANTE PER SMALTI R.E.****NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Accelerante per resine sintetiche ed a rapida essiccazione.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Per convertitori e prodotti finiti a rapida essiccazione, come ns **serie 411 - 421 - 431 - 433 - 631 - 624 - 644.**

**PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:**

Comp. A :	<b>Convertitore o prodotto finito</b>	1000 gr
Additivo accelerante :	<b>Z.430</b>	10 - 20 gr

Mescolare con cura (possibilmente con agitatore) accertandosi dell'omogenea miscelazione dell'additivo.  
Per la successiva preparazione degli smalti, attenersi alle indicazioni riportate sulle relative schede tecniche.

**NOTE:**

Non superare il dosaggio consigliato.

Non utilizzare su fondi **Serie 490 - 494.**

L'aggiunta dell'additivo accelerante **Z.430** nelle resine sintetiche a pennello favorisce la formazione di pelle in barattolo, pertanto si consiglia di utilizzare il prodotto additivato entro **1 - 2 settimane.**

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:**

Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa fra i +5°C e +30°C.

**NORME DI SICUREZZA:**

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

*I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.*

**Rev.: 12/22**